

ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»

410022, г. Саратов, п. Александровка

ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 – 011 – 89341136 – 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 9**

Номер партии:1909

Дата изготовления: 19 сентября 2017г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии:105450кг

Количество паллетов:8

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
<i>Для сухой смеси</i>	
Цвет	серый
Влажность	0,4%
Наибольшая крупность зерен	0,5мм
Насыпная плотность сухой смеси	1495кг/м ³
Количество воды затворения на 1 кг смеси	0,28 л
<i>Для смеси готовой к применению</i>	
Водоудерживающая способность	Более 98%
Подвижность	Пк 2
Сохраняемость первоначальной подвижности	Более 30 минут
Температура применения	От +5 ⁰ С до +30 ⁰ С
Открытое время	10 минут
Время изменения положения плитки	10 минут
<i>Для затвердевшего раствора</i>	
Адгезия к основанию*	1,7 МПа
Прочность на сжатие*	≥ 5 МПа
Морозостойкость*	F 30
Водопоглощение	Менее 10%

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
<i>Для смеси готовой к применению</i>	
Срок годности готовой смеси	До 3 часов
<i>Для затвердевшего раствора</i>	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	5 – 7 мм

* - Значение по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции:

ШП 23 Гипсовая белая шпатлевка BERGhome

Номер партии:3001

Дата изготовления: 30 января 2018г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 30 кг.

Масса партии: 12940кг

Количество паллетов: 5

Технические показатели:

Для сухой смеси	
Цвет	белый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,2 мм
Насыпная плотность сухой смеси	≈ 790 кг/м ³
Количество воды затворения на 1 кг смеси	0,40 – 0,47 л
Для смеси готовой к применению	
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Жизнеспособность раствора	более 1 часа
Температура применения от	+5°C до +30°C
Расход смеси при слое в 1 мм	0,65 кг/м ²
Рекомендованный слой нанесения	0,8 - 3 мм
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие	≥ 3,5МПа
Прочность сцепления (адгезия)	≥ 0,8МПа

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Штукатурка ШТ Лайт

Номер партии:812

Дата изготовления: 08 декабря 2017г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии :41225кг

Количество паллетов:4

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	≈1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,31 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 96 %
Подвижность	Пк 3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	≥ 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 4 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	5-20 мм
Прочность на изгиб*	более 1.5 МПа
Адгезия к основанию*	≥ 0,4 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:

